

## Смазка антиадгезионная серии «Пента-120» марка «П-126М57»

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

П-126М57 – это разделительный состав разового действия, состоящий из композиции восков в органических растворителях. Состав не содержит силиконов. Состав коррозионно неактивен.

### МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ

Смазку перед использованием необходимо тщательно перемешать, а в зимний период выдержать при комнатной температуре в течение 24-х часов и перемешать. Пресс-форму следует очистить и обезжирить. В начале работы нанести 1-2 слоя смазки (при работе на стеклопластиковой пресс-форме нанести 2-3 слоя смазки) распылением или кистью, дождаться испарения растворителя, произвести формование изделия. Перед каждым последующим формованием наносить по 1 слою смазки.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Используются для получения антиадгезионного покрытия на металлических и стеклопластиковых пресс-формах при формовании изделий из эластичных ППУ (температура формы не выше 50 °С).

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

СОГЛАСНО ТУ №2257-041-40245042-2009, (изм. 1,2)

Смазка должна храниться в складских помещениях, снабженных вентиляцией, в герметично закрытой таре, вдали от отопительных приборов, в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей при температуре от минус 30°С до плюс 35°С.

Транспортирование производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки опасных грузов.

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПАСНОСТИ

Смазка является ЛВЖ (класс 3.2). При нанесении смазки в рабочей зоне должны отсутствовать источники огня и недопустимо искрение электрооборудования, рабочая зона должна быть оборудована приточно-вытяжной вентиляцией.

**Опасности - H225; H303; H304; H313; H315; H317; H320; H336; H340; H350; H361; H411;**



Более полная информация по безопасному обращению химической продукции содержится в паспорте безопасности

| ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА              | МЕТОД ИСПЫТАНИЙ | ЕД. ИЗМ. | СТАНДАРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ              |
|---------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------|
| Внешний вид                     | ГОСТ 20841.1    |          | Жидкая дисперсия                    |
| Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ Р 52487    | %        | ≥ 4.5 (при 150°С в течение 2 часов) |
| Расслоение (значение N)         | п. 5.4 *        | %        | 20 (допускается до 1% осадка)       |
| Срок годности                   |                 |          | 12 месяцев                          |
| Агрегатное состояние            |                 |          | Жидкость                            |

\* - ТУ - 2257-041-40245042-2009